

タイルカーペット用ピールアップ形接着剤／アクリル樹脂系エマルジョン形

ルビロン[®] 横ずれん

リフォームに最適

アクリル樹脂系

ノンホルマリン

ノントルエン

JAIA
F☆☆☆☆
4VOC基準適合
非危険物

新発売



10kg/ハイテナー（減容タイプ容器）

※折りたたんで小さくして分別廃棄できる便利な容器です。

3kg プラスチック缶

特長

- マイルドな臭気
- 高耐久性（高耐可塑性）・・・長時間ピールアップ性能を維持します。
- 横ずれ防止性／剥離防止性・・・吸水下地、非吸水下地ともに良好です。
- ピールアップ性・・・床材に転写しづらいです。
- 安全性・・・エマルジョン形接着剤なので火気・毒性の心配なく安全に施工できます。

使用方法

- ① [下地清掃] 下地のゴミ、ホコリ、水、油、サビなどを取り除いて下さい。
 - ② [塗布] ゴムベラ、ローラー刷毛などで均一に塗布して下さい。
 - ③ [張付け] 下の表を目安としたオープンタイムをとり張付けて下さい。
- ※接着剤が透明になった時点で張合わせして下さい。

塗布量・オープンタイム・標準施工可能面積

下地の種類	塗布量(g/m ²)	オープンタイム(分)	標準施工可能面積(m ²)
吸水下地(モルタルなど)	60~100	10~20/25℃	165~100/10kg 50~30/3kg
非吸水下地(金属、プラスチックなど)	40~80	20~30/25℃	250~125/10kg 75~35/3kg

注意事項

- オープンタイム不足、厚塗りはピールアップ性がなくなり接着する場合がありますのでご注意下さい。
- 湿気の前想される下地、未養生のモルタル下地での使用は避けて下さい。
- 35℃以上、5℃以下での保管、使用は避けて下さい。
- 粘着用途以外で使用しないで下さい。
- 水での希釈はしないで下さい。

■法令関係

労働安全衛生法

表示対象物質(第五十七条 施行令第十八条)	非該当
通知対象物質(第五十七条の二 施行令第十八条の二)	非該当
化学物質管理促進法(PRTR法)	非該当
毒物及び劇物取締法	非該当
消防法	非危険物
建築基準法(2003年7月より)	使用制限なし

 トヨーポリマー株式会社

本社
TEL.(06)6397-8001 FAX.(06)6397-8316
東京事業所
TEL.(03)3535-8559 FAX.(03)3535-8528