

耐水工法用

床タイル・床シート用接着剤/平場用(耐水形)ウレタン樹脂系接着剤

ルビロン[®] | IOI

ウレタン樹脂系

ノンホルマリン

ノントルエン



GB0607078

JIS A 5536

F☆☆☆☆

JAIA 4VOC基準適合

危険物第2類
引火性固体(危険等級Ⅲ)

強粘着力・高耐水性 ハイグレードタイプ液ウレタン系 接着剤



10kg

16kg

5kg

・コテさばきが軽くなり、体への負担が軽減!

・UV樹脂コーティング床材にも使用可能!

用途



●塩ビ床シート・PVCタイル・コンポジションタイルの施工に



●人工芝施工用に



●屋内外のスポーツ用途の床施工に

 トヨポリマー株式会社

ルビロン[®] || ○ ||

■特長

- 抜群の初期粘着力と耐水性を持たせたハイグレードタイプの一液ウレタン系接着剤です。
- ホルムアルデヒド・トルエン・酢酸エチルを含まず、臭気がマイルドになっています。
- 耐水性、耐熱性、耐油性が強いので、屋外や水廻りの施工にも適しています。
- 施工方法に留意すれば、湿潤面や未養生下地への施工が可能なので、工期が短縮されます。
- 人工芝施工にも使用できます。

■製品仕様

| 項目 | 規格 |
|----------------|---------------|
| 粘度 (mPa・s/25℃) | 10,000~30,000 |
| 不揮発分 (%) | 一般 66~72 |
| | 冬タイプ 69~75 |
| 比重 (23℃) | 1.35~1.55 |

■使用方法

- 下地のゴミ、ホコリなどを取り除いて下さい。
- ルビロン 101 を付属のくし目ごて（標準塗布量：350g/m²）で塗布して下さい。
- 下の表を目安としたオープンタイムをとり、床材を張付けて下さい。
- 張付けた後、圧縮を十分に行って下さい。

■オープンタイム・張付け可能時間

| 季節 | オープンタイム | 張付け可能時間 (オープンタイム後) |
|---------------|-----------|-----------------------|
| 夏 (25℃~35℃) | 10分 | 40分 |
| 春・秋 (15℃~25℃) | 15分 | 45分 |
| | 10分(冬タイプ) | 40分(冬タイプ) |
| 冬 (5℃~15℃) | 20分(冬タイプ) | 50分(冬タイプ) |

※ 下地の種類や状態、気温や湿度、通風等により変わります。
(モルタル下地を基準としています)
尚、冬タイプは、ロットの末尾にW記載しております。

■荷姿

| 容量/荷姿 | 16kg/金属缶 | 10kg/金属缶 | 5kg/金属缶 |
|----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 標準施工可能面積 | 40~46 m ² | 24~30 m ² | 12~16 m ² |

* 詳しい施工方法および注意事項は「施工マニュアル」をご参照下さい。

■法令関係

労働安全衛生法

表示対象物質 (第五十七条 施行令第十八条)
通知対象物質 (第五十七条の二 施行令第十八条の二)
有機溶剤中毒予防規則
化学物質管理促進法 (PRTR法)
毒物及び劇物取締法
消防法
建築基準法 (2003年7月より)

該当 (結晶質シリカ、アセトン)
該当 (結晶質シリカ、アセトン)
第2種有機溶剤 (アセトン:冬タイプ)
非該当
非該当
危険物第2類引火性固体 (危険等級Ⅲ)
使用制限なし

当製品は、JIS A 5536 (床仕上げ材用接着剤) 製品認証を受けております。〔認証番号 GB0607078〕



トヨポリマー株式会社

本社 / 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 5-5-17

TEL. (06)6397-8001 FAX. (06)6397-8316

東京事業所 / 〒104-0031 東京都中央区京橋 1-6-12 NS 京橋ビル 7F

TEL. (03)3535-8559 FAX. (03)3535-8528